

Україна

**ТОВ "ГРАНІТПРОМПЕРЕРОБКА"**

27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське,  
вул. Автолюбителів, буд. 13»

**ПАСПОРТ**

Камінь бутовий гранітний в кількості, \_\_\_\_\_ тон.

**Результати випробування**

Найменування визначальних показників	Вимоги ГОСТ 22132-76	Результати випробувань
1. Вміст глини в грудках, % не більше	0,25	0
2. Марка каменю за міцністю Граничні значення по міцності	для марки 1200 від 120 до 140	1200 130
3. Насипна щільність, кг/м <sup>3</sup>		1700
4. Стираність в поличному барабані: %	для И-1 25-30	И-1 26,5
5. Розмір шматків бутового каменю, мм	від 70 до 1000	70-140

**Висновок:** Згідно з результатами випробування, дана партія каменю бутового за вищевказаними показниками відповідає вимогам ГОСТ 22132-76 «Камінь бутовий. Технічні умови» і придатний для будівництва.

Директор



О. Г. Зайцев